

基礎用防水既調合モルタル

防水キソモル

基礎のエフロで困っていませんか？



防水キソモルはモルタルの吸水を無くす事でエフロの発生を防いでいます。

特 長

- * 2次エフロが発生しない。
- * 軽量で作業性が良くハケ引きが容易に出来ます。
- * 特殊防水剤を配合した既調合モルタルです。



畑中産業株式会社

本社工場 〒635-0093 奈良県大和高田市磯野469-2
TEL.0745-52-5060 FAX.0745-52-9010
東京営業所 〒353-0001 埼玉県志木市上宗岡3丁目17番8号
TEL.048-472-2809 FAX.048-472-4309
HP <http://www.e-hatanaka.com> E-mail hs@e-hatanaka.com

防水 キソモル

用 途

住宅の基礎等のハケ引き、コテ押さえ用モルタル

標準配合

防水キソモル(1袋)	25kg
清 水	約7ℓ
塗り厚と施工面積	
5 mm	4.4㎡
10mm	2.2㎡

性能試験データ

試験項目	試験結果	試験方法
付 着 強 さ (N/mm ²)	1.10	JISA6203
吸 水 量 (g)	10.8	JASS15M-102
長さ変化(%)	0.11	JASS15M-102

施 工 要 綱

下地処理

↓ 下地の汚れ油分を取り除き、HSモルボンの3倍液(モルボン1:水2)を刷毛やローラーで塗布して下さい。

混練り

↓ 防水キソモル1袋に清水約7ℓを加え、ミキサーで適正な硬さに混練りして下さい。

塗り付け

↓ コテ圧をかけて、しごき塗りをし所定の厚さに塗り付けて下さい。

仕上げ

↓ 塗り付け後、しまり具合を見計らってムラ直しをし、刷毛引き等の仕上げを行って下さい。

◆使用上の注意◆

- ◆本品は既調合品です、清水以外の材料を混入しないでください。
- ◆混練りした材料は1時間以内に使用して下さい。
- ◆練り足し、及び水を加えての練り直しはしないで下さい。
- ◆直射日光や通風などで急激な乾燥をさける為、シート養生を行って下さい。
- ◆施工後、気温が5℃以下になる場合及び雨や雪等が予想される場合は施工を避けてください。

◆取り扱い及び安全上の注意◆

- ◆取り扱う際、保護メガネ・保護手袋等の保護具を 着用して下さい。
- ◆取り扱い後は、顔・手・口等を洗浄して下さい。
- ◆作業中、材料が目に入った場合は、ただちに水洗いして、すみやかに医師の診断を受けて下さい。
- ◆飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ医師の診断を受けて下さい。
- ◆漏出した製品が河川・下水道へ流入すると環境を汚染するおそれがありますので充分注意して下さい。
- ◆廃棄する場合は、産業廃棄物として処理して下さい。
- ◆保管はセメント同様、湿気の少ない場所に床面から離して保管して下さい。



畑中産業株式会社

本社工場 〒635-0093 奈良県大和高田市磯野469-2
TEL.0745-52-5060 FAX.0745-52-9010
東京営業所 〒353-0001 埼玉県志木市上宗岡3丁目17番8号
TEL.048-472-2809 FAX.048-472-4309

◆取扱店◆