

基礎用既調合モルタル

ニューキンモル

特徴

軽量で作業性が高い
刷毛引き・押さえ仕上げが簡単

ニューキンモルは特に刷毛引き仕上げを重視し、無機骨材だけを理想的に配合した軽量既調合モルタルです。

用途 | 住宅基礎の刷毛引き・押さえ仕上げ用モルタル

本社工場 〒635-0093 奈良県大和高田市磯野 469-2 TEL / 0745-52-5060 FAX / 0745-52-9010
東京営業所 〒353-0001 埼玉県志木市上宗岡 3 丁目 17 番 8 号 TEL / 048-472-2809 FAX / 048-472-4309



畠中産業株式会社

施工要領

ニューキソモル

STEP1

下地の汚れ油分を取り除き、HS モルボンの 3 倍希釈（モルボン1：水2）を刷毛やローラーで塗布して下さい。

STEP2

ニューキソモル1袋に清水約7㍑を加え、ミキサーで適正な硬さに混練りして下さい。

STEP3

コテ圧をかけて、しごき塗りをし所定の厚さに塗り付けて下さい。

STEP4

塗り付け後、しまり具合を見計らってムラ直しをし、刷毛引き等の仕上げを行って下さい。

性能試験データ & 製品仕様

ニューキソモル

標準配合	
ニューキソモル（1袋）	25kg
清水	約 7L

塗厚と施工面積	
5mm	4.4 m ²
10mm	2.2 m ²

性能試験データ		
試験項目	試験結果	試験方法
付着強さ (N/mm ²)	1.10	JISA6203
吸水量 (g)	37.8	JASS15M-102
長さ変化 (%)	0.11	JASS15M-102

取扱い及び安全上の注意

- 取り扱う際、保護メガネ・保護手袋等の保護具を着用して下さい。
- 取り扱い後は、顔・手・口等を洗浄して下さい。
- 飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ医師の診断を受けて下さい。
- 作業中、材料が目に入った場合はただちに水洗いしてすみやかに医師の診断を受けて下さい。
- 漏出した製品が河川・下水道へ流入する環境を汚染する恐れがありますので充分注意して下さい。
- 廃棄する場合は、産業廃棄物として処理して下さい。
- 保管はセメント同様、湿気の少ない場所に床面から離して保管して下さい。

使用上の注意

- 本品は既調合品です。
清水以外の材料を混入しないで下さい。
- 混練りした材料は1時間以内に使用して下さい。
- 練り足し、及び水を加えて練り戻しはしないで下さい。
- 直射日光や通風などで急激な乾燥を避ける為、シート養生を行って下さい。
- 施工後、気温が5℃以下になる場合及び雨や雪等が予想される場合は施工を避けて下さい。

■ 取扱店 ■



畠中産業株式会社