

水打ち
不用

ラスコスリモルタル用水引調整剤

ラスメイク

<セメント50kg対応品>

特徴

- ラスコスリモルタルに混入しますと、上塗り前の水打ち作業が不要となり、水引き調整効果が得られます。
- 液体タイプなので、水でうすめて使用するだけで、混入が簡単です。

使用法

- ラスコスリモルタルを配合通りミキサーにて練って下さい。
- 但し、混練り水量はやゝひかえ目に練り上げて下さい。
- 次ぎに、ラスメイク1本を1～2ℓの水でうすめたものをミキサーを回転させながら混入して下さい。
- 但し、ラスメイク混入後は、攪拌しすぎない様に、ミキサーの攪拌を10～20回転位ですばやく混練りを止めて下さい。



NET.250cc

使用上の注意

- ラス下地以外の下地（コンクリート、ブロック、ALCなど）では使用しないで下さい。本品はあくまで、ラス下地専用です。
- 但し、ラス下地の場合でも、上塗りが砂モルタルの様に重い場合や、タイル下地の場合も使用できません。
- アサギ土は、ヒビ割れ、強度低下の原因になりますから、入れないで下さい。
- 施工後、高温・強風下で乾燥が特に早い場合は、水打ちが必要な場合もあります。

標準
混入
量

セメント	川 砂	ラスメイク標準混入量
50kg (25kg×2袋)	100～120kg	夏（23℃以上） 1本
		春秋（10～23℃） $\frac{2}{3}$ 本
		冬（5～10℃） $\frac{1}{2}$ 本

（サンドモルタルの場合は、上記混入量から更に1～2割減らして下さい。）



畑中産業株式会社