

●内外装(耐水性)白壁材●両用品

日本風土の美

やま と
大和

F ☆☆☆☆

じっくい



NET 20kg入



畑中産業株式会社

本社 〒635-0067 奈良県大和高田市春日町1-3-17
HP <http://www.e-hatanaka.com> E-mail hs@e-hatanaka.com

本社工場 〒635-0093 奈良県大和高田市磯野469-2
TEL.0745-52-5060 FAX.0745-52-9010
東京営業所 〒353-0001 埼玉県志木市上宗岡3丁目17番8号
TEL.048-472-2809 FAX.048-472-4309

日本古来の風美

やまと 大和 しっくい

白色度の高い消石灰に高級ふのりとスサを理想的に配合
内外装はもちろんのこと、屋根しっくいにも使用できます。

◎施工方法

下地	乾燥	シーラー	中塗り	ぬ 追 い か け	上塗り	仕上げ
中塗り土壁	○	○	砂しっくい	○	大和しっくい	3~4回コテ押え
石膏ボード	—	—	石膏プラスター	○	大和しっくい	3~4回コテ押え
コンクリート	○	○	砂しっくい	○	大和しっくい	3~4回コテ押え
モルタル	○	○	砂しっくい	○	大和しっくい	3~4回コテ押え

※砂しっくい…大和しっくい+砂+海苔

※大和しっくい混練水量…12ℓ位

★**黒しっくい仕上**の場合は、大和しっくいに当社商品の**ベストブラック**を混入して下さい。

★耐水性を高めるためには**大和しっくい油**を混入して下さい。

◎用 途

内・外装，屋根しっくい

◎注意事項

- 仕上がり表面に水滴が出ますと布で覆って下さい。
- 凍結の恐れのある場合は施工を避けて下さい。
- 施工直後の急激な乾燥は避けて下さい。
- 湿気のない場所に保管して下さい。

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1102017
区分表示	薄塗材 L
放散等級	F☆☆☆☆