

HS パットカタマール

超速硬

時短
||
作業効率化

「職人の強い味方」
フェンスやカーポート
施工がスピードアップ

フェンスやカーポート施工に大変便利です



仮止め
不要

5～6分（気温20℃の場合）
で硬化する超速硬タイプなので
仮止めが要りません。

練り混ぜ
不要

水を加えるので練り混ぜ
不要の商品です。

錆び
にくい

塩分が無いため、支柱が
錆びません。

使用量の目安

- 投入量の目安、水:穴の深さに対し約1/4、パットカタマル:穴の深さに対して1/2を目安にしてください。
- 10cmのブロックにフェンスの支柱(3.5cm×2.5cm)を立てる場合、パットカタマル1袋(20kg)で約40本設置出来ます。

施工手順

製品1袋 モルタル出来上がり量…12ℓ

5~6分
で硬化

(気温20℃の場合)



10cmブロックにフェンスの支柱(3.5cm×2.5cm)を立てる場合



ブロックの中に200CCの水を入れます。



パットカタマル約500gを水を入れた上から直接投入します。(練り混ぜ不要)



支柱を立てます。



水準器で垂直になるよう調整します。



気温20℃の場合で5~6分で固定。3~4時間後、フェンス取り付け可能です。表面仕上げは普通モルタルでコテ仕上げしてください。

【施工上の注意】

- ※練り混ぜたり圧をかけたりしないで下さい。クラックが生じることがあります。
- ※硬化時間は、温度・湿度等の気象条件により変わります。

圧縮強度

材令	1時間	3時間	1日	7日	28日
圧縮強度 N/mm ²	9.1	16.9	27.3	55.8	65.4



注意事項

- 湿気の無い場所に保管してください。
- 開封後は、できるだけ早く使い切ってください。
- ご使用時は、ゴム手袋その他、保護具を必ずご使用ください。
- 本製品の使用期限は製造日より6ヶ月以内です。

製品案内



自然石透水舗装材



目詰め工法舗装材



52色デザイン舗装材



Aquaブロック



畑中産業株式会社

■取扱店■

本社 〒635-0067 奈良県大和高田市春日町1-3-17
 本社工場 〒635-0093 奈良県大和高田市磯野469-2
 TEL: 0745-52-5060 FAX: 0745-52-9010
 東京営業所 〒353-0001 埼玉県志木市上宗岡3-17-8
 TEL: 048-472-2809 FAX: 048-472-4309
 H P: <http://www.e-hatanaka.com>
 E-mail: hs@e-hatanaka.com